

Technikai adatlap száma: 139

HB BODY CHASSIS COAT 3 in 1 korrózió gátló bevonat



Általános technikai jellemzők

1 komponensű, alkid bázisú alapozó és fedőfesték egyben

DTM (közvetlen fémre) rendszer, nem igényel külön alapozást

Magas minőségű, gyorsan száradó selyemfényű bevonat

Kiváló korrózió gátló tulajdonság a cink-foszfát pigmenteknek köszönhetően

Nem tartalmaz cink-kromátot

Felület

Közvetlenül a fémre felhordható megfelelő előkészítés után. Mindenféle csiszolt és megtisztított fémfelületre pl. acél, alumínium, galvanizált felületekre is

Előkészítés/tisztítás



Puha rongyra öntsünk HB BODY 770 / 771 szilikonmentesítőt és alaposan töröljük át a felületet

Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad

Felhordás: Szórópisztollyal: a jól felkevert és megfelelően meghígított terméket 2 rétegben hordjuk fel. Az első teljes réteg után várjunk 20 - 30 perc kipárolgási időt, aztán vigyük fel a második teljes réteget. Ecsettel / hengerrel: a jól felkevert és megfelelően meghígított terméket a kezelendő felületről függően 1 vagy 2 rétegben hordjuk fel. 2 réteg esetén 15°C fok alatt várjunk 18 - 24 órát, nyáron 1 - 2 órát.



Használat előtt jól keverjük fel



Hígítás szórópisztoly esetén: 25% nitró, szintetikus vagy lakkbenzin hígítóval



24 - 34 sec
DIN 4 / 20°C



Szórópisztoly dűzni:
1.5 - 1.8 mm
Nyomás: 1.5 - 2 bar
2 réteg : 80 - 90 mikron



Nagyobb tartósság és keménység érdekében keverjük 4:1 arányban BODY 20:80 edzővel. Ebben az esetben ne használjunk hígítót! Fazékidő: > 6 h



Hígítás ecset / henger esetén: 0 - 10% szintetikus vagy lakkbenzin hígítóval



Kipárolgási idő
10 perc / 23°C
Érintésre száraz: 30 - 45 perc 23°C



Száradás: 2 rétegben (80 - 90 mikron)
5 - 6 óra (23°C) BODY 20:80 edzővel, kb.
24 óra / 23°C edző nélkül



Infravörös szárítás: 8 - 12 perc
60 - 70 cm távolságból

Lobbanáspont

28°C

Sűrűség

1.16 ± 0.05 g/cm³

Szárazanyag

(hígítás nélkül)

66% Súly

VOC (2004/42/EC)

max: 540 g/L

Használatra kész termék: 540 g/L

2004/42/II(B)(c)

Elméleti kiadósság

13 - 16 m² / l 45 micron (1.8 mil)

száraz film rétegvastagságnál

Eszközök tisztítása

Jó minőségű nitróhígítóval 767 NITRO

THINNER / REDUCER

Megjegyzések

- Kizárólag HB Body edzőt és a javasolt, jó minőségű hígítót használjunk
- Kizárólag csiszolt felületre hordjuk fel a megfelelő tapadás érdekében
- +15°C alatt a száradási idők jelentősen emelkednek, ha ezt rövidíteni szeretnénk, használjuk a HB BODY 20:80 edzőt 1:4 arányban.

TÁROLÓPOLC ÉLET

Tárolja hűvös helyen (5 - 25°C között). Felhasználható: bontatlanul 24 hónapig (felbontva 12 hónapig)



Mindig viseljen védőfelszerelést



Kövesse a használati útmutatót

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

NOVEMBER 2021